



Belzona® 4511

(MAGMA-FLEX HI-BUILD)

NÁVOD NA POUŽITIE

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA

Akýkoľvek povrch, na ktorý sa má aplikovať produkt Belzona® 4511 musí byť čistý, pevný a suchý.

Povrchy vytvorené produkтом Belzona® 4111 alebo Belzona® 4131 pred nie viac ako 48 hodinami nevyžadujú kondicionovanie. Po tomto čase musia byť povrchy dôkladne obrúsené a ošetrené kondicionérom.

Umyte starý betón saponátom na odstránenie oleja, mastnoty a prachu. Použite čistú vodu na spláchnutie saponátu.

Odstráňte všetku farbu, decht a akékoľvek iné nátery.

Nechajte nový betón vytvrdnúť minimálne 28 dní alebo kým nebude obsah vlhkosti menší ako 6% (merané vlhkocomerom Protimeter). Drôtenou kefou obrúste zvislé plochy soklov, aby sa z povrchu odstránil voľný materiál.

Na vodorovných betónových povrchoch a na novom betóne sa bude tvoriť jav nazývaný výkvet cementu, ktorý sa musí pred aplikáciou odstrániť mechanickým prebrúsením.

Kovové povrchy obrúste tak, aby sa z nich odstránila voľná hrdza a odlupujúca sa farba a potom ich zdrsnite otryskaním, brúsením alebo inými vhodnými prostriedkami na dosiahnutie nahrubo vylešteného kovového povrchu. Povysávajte všetok uvoľnený prach vytvorený prípravou povrchu.

Vložte penový dilatačný kruhový profil, aby ste dosiahli správnu konfiguráciu dilatačného spoja.

Všetky plochy, na ktorých produkt Belzona® 4511 nemá prílnút' ošetríte separátorom Belzona® 9411 a nechajte pred ďalším postupom zaschnúť na 15-20 minút. Porézne povrchy, ktoré majú byť ošetrené separátorom Belzona® 9411 najprv zaceľte vhodným lakom, napr. šelakom alebo celulózovým smalтом.

2. KONDICIONOVANIE

Pridajte celý obsah zložky tvrdidla kondicionéru Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner) do zložky základu kondicionéru Belzona® 4911 a dôkladne miešajte do úplného premiešania. Ihneď naneste kondicionér štetkou s tuhými štetinami na plochu, ktorá má byť ošetrená produkтом Belzona® 4511, pričom plocha by nemala presiahnuť 1,1 m² na 450 g balenie (2,4 m² / kg).

POZNÁMKY:

2.1 Pre namiešanie malých množstiev kondicionéru Belzona® 4911 použite:
2 diely základu na 1 diel tvrdidla (objemovo)

2.2 Kondicionovanie a prekrytie ďalšou vrstvou musí byť dokončené do uvedeného času:

| Okolitá teplota | Čas použiteľnosti po zmiešaní | Minimálny čas prekrycia | Maximálny čas prekrycia * |
|-----------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 5°C | 230 minút | | 6 hodín |
| 10°C | 105 minút | aplikácia môže začať ihned po dokončení kondicionovania | 6 hodín |
| 15°C | 55 minút | | 6 hodín |
| 20°C | 45 minút | | 6 hodín |
| 25°C | 32 minút | | 6 hodín |

* Ak dôjde k prekročeniu maximálneho času prekrycia, potom vytvrdený povrch treba obrúsiť a aplikovať nanovo čerstvý kondicionér Belzona® 4911.

3. MIEŠANIE ZLOŽIEK

Pred použitím dobre preprete tvrdidlo. Použite špachtľu na zmiešanie čiastkových množstiev základu a tvrdidla.

Pri miešaní celých balení použite mechanické miešadlo. Vopred zamiešajte zložku základu v jej nádobe počas 1-2 minút. Pri bežiacom mixéri pomaly pridávajte tvrdidlo do základu a miešajte 7-8 minút. Uistite sa, že sa lopatka miešadla dotýka dna a bokov nádoby. Pokračujte v miešaní 2-3 minúty, aby ste dosiahli rovnomenrnú konzistenciu.

POZNÁMKY:

3.1 ČAS SPRACOVANIA

Od začiatia miešania musí byť produkt Belzona® 4511 použitý do uvedeného času:

| Teplota | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|
| Všetok materiál použiť do | 10 hod. | 3 hod. | 1½ hod. | 75 min. |

3.2 MIEŠANIE MALÝCH MNOŽSTIEV

Ak je to možné, treba namiešať celé balenie produktu Belzona® 4511.

Ak sú požadované malé namiešané množstvá, zmiešajte:
6,4 dielu základu s 1 dielom tvrdidla (hmotnostne)
5,1 dielu základu s 1 dielom tvrdidla (objemovo)

Je dôležité presne dodržať tento zmiešavací pomer.

3.3 OBJEM ZMIEŠANÉHO PRODUKTU BELZONA® 4511

3 354 cm³ na 4,2 kg balenie.

4. BELZONA® 4511 APLIKÁCIA

Na dosiahnutie najlepších výsledkov

Neaplikovať ak:

- i) Teplota je nižšia ako 10°C alebo je relatívna vlhkosť nad 90%.
- ii) Prší, sneží, je hmla alebo opar.
- iii) Ak je povrch vlhký alebo je pravdepodobné, že naňom dôjde ku kondenzácii vody.
- iv) Ak je pracovné prostredie pravdepodobne znečistené olejom alebo vazelinou z príľahlého zariadenia alebo dymom z petrolejových ohrievačov alebo tabaku.

Aplikujte produkt **Belzona® 4511** do dilatačného spoja bez zachytania vzduchu. Keď je dilatačný spoj vyplnený, odstráňte vhodnou škrabkou všetok prebytočný materiál.

ČISTENIE

Miešacie nástroje treba očistiť ihneď po použití čističom **Belzona® 9111** alebo akýmkoľvek iným účinným rozpúšťadlom napr. MEK. Aplikačné nástroje treba čistiť použitím vhodného rozpúšťadla ako napr. **Belzona® 9121**, MEK, acetón alebo celulózové riedidlá.

5. DOKONČENIE MOLEKULÁRNEJ REAKCIE

Pred vystavením uvedeným podmienkam nechajte produkt **Belzona® 4511** vytvrdnúť nasledovne:

| Teplota | Ľahké zaťaženie | Úplné mechanické alebo tepelné zaťaženie |
|---------|-----------------|--|
| 10°C | 20 hodín | 2 dni |
| 22°C | 8 hodín | 1 deň |
| 30°C | 4 hodiny | 12 hodín |
| 40°C | 2 hodiny | 6 hodín |
| 50°C | 1 hodina | 3 hodiny |

Tieto časy platia pre hrúbku vrstvy približne 0,6 cm. Pre hrubšie vrstvy budú časy skrátené a pre tenšie vrstvy predĺžené.

6. PREKRYTIE

Aplikáciu ďalších vrstiev produktu **Belzona® 4511** možno vykonať bez potreby akéhokoľvek ošetrovania povrchu okrem odstránenia znečistenia v súlade s maximálnymi časmi prekrytie uvedenými nižšie:

| Teplota | Prekrytie do |
|---------|--------------|
| 10°C | 72 hodín |
| 20°C | 48 hodín |
| 30°C | 48 hodín |

Ak by bol uvedený čas prekrytie prekročený, alebo pri pretieraní zostanutého alebo zvetraného produktu **Belzona® 4511** musí byť povrch očistený a obrúsený pred aplikovaním tenkej vrstvy kondicionéru **Belzona® 2911**.

Kondicionér **Belzona® 2911** musí byť pred prekrytím produkтом **Belzona® 4511** na dotyk suchý. Pri 50%-nej relatívnej vlhkosti bude stav „suchý na dotyk“ dosiahnutý po čase uvedenom nižšie:

| Teplota | kondicionér Belzona® 2911 suchý na dotyk po čase: |
|---------|--|
| 10°C | 90 minút |
| 20°C | 45 minút |
| 30°C | 25 minút |
| 40°C | 20 minút |

Pri aplikácii na betónové alebo kovové povrhy treba použiť kondicionér **Belzona® 4911**. Pri aplikácii na povrch produktu **Belzona® 4511** alebo na gumové povrhy, treba použiť kondicionér **Belzona® 2911**.

Ďalšie informácie dostanete od výhradného distribútoru pre SR:



ISO 9001 : 2008
Q 09335 ISO 14001 : 2004
EMS 509612

Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky

Telefón: 034/ 772 2917
E mail: belzona@slovcem.sk
Web: www.slovcem.sk

Vyrobené podľa noriem ISO 9000
Registrovaný systém manažmentu kvality

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRÁCE

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte príslušné Karty bezpečnostných údajov a uistite sa, že im rozumiete.

Technické údaje v tomto dokumente sú založené na výsledkoch dlhodobých testov uskutočnených v Belzona laboratóriách a na najlepších vedomostiach pravdivých a správnych v čase tohto publikovania. Avšak môžu byť zmenené bez upozornenia a preto by užívateľ mal kontaktovať spoločnosť Belzona za účelom ich overenia predtým, než si produkt objedná. Nedávame a nezahŕňame žiadnu garanciu na ich presnosť. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za miery pokrycia, za realizáciu, za poškodenie vyplývajúce z použitia tohto produktu. Máme zodpovednosť, ak nejaká môže byť, len pri výmene produktu. Žiadne iné záruky alebo garancie akéhokoľvek druhu spoločnosti Belzona neprisluhajú, či už verejnoprávne, prostredníctvom zákona alebo inak, vrátane predajnosti alebo vhodnosti pre zvláštne účely.

Nič v predchádzajúcim odseku nevylúčí alebo neobmedzí žiadnu zodpovednosť spoločnosti Belzona do tej miery, že takáto zodpovednosť nemôže byť zákonom vylúčená alebo obmedzená.

Copyright © 2021 Belzona International Limited. Belzona® je registrovaná ochranná známka.